



INTONACO A BASE CEMENTO

Le ottime caratteristiche di plasticità, elasticità, lavorabilità, resistenza all'azione del gelo/disgelo lo rendono ideale per l'utilizzo nei lavori di muratura interna e esterna

■ Impieghi:

è ideale per lavori quali: ripristino architettonico di intonaci degradati, finiture superficiali, riempimenti di sottotraccia e sigillature di elementi da copertura, riparazioni e piccoli interventi. L'intonaco cementizio non deve essere utilizzato per il ripristino di calcestruzzo strutturale.

■ Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	polvere
Colore:	bianco
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Tempo di inizio presa:	1 ora ca.
Tempo di fine presa:	15 ore ca.



■ **Applicazione:**

1) **SUPPORTO:** bagnare preventivamente il supporto da trattare ed assicurarsi che sia pulito e libero da polvere e/o materiale incoerente.

2) **MISCELAZIONE:** versare in un recipiente pulito una parte di acqua e tre di prodotto; in caso di bassa temperatura si consiglia di usare l'acqua a circa 20°C.

Utilizzare allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.

3) **POSA:** completare il lavoro, prima che inizi l'indurimento dell'impasto.

■ **Avvertenze:**

non miscelare con gesso e/o prodotti a base gessosa. Utilizzare l'intonaco base cemento a temperature comprese tra i 5°C e 30°C

■ **Fornitura:**

scatole e sacchi da:

scatola da 1 kg	confezione da 12 pz.	cod. ean 803262801431 4
sacco da 4 kg	confezione da 4 pz.	cod. ean 803262801430 7

■ **Conservazione:**

in luogo fresco e asciutto e in assenza di ventilazione. È necessario mantenere l'integrità dell'imballaggio. Il materiale, se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno, si conserva per max 14 mesi circa.

NOTE: i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.