

RASABEN® P45 CARTONGESSO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-01-2024
pagina 1 di 3

STUCCO IN POLVERE SPECIFICO PER GIUNTI



RASABEN P45 è uno stucco bianco composto da gesso superventilato, inerti e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un prodotto di alta professionalità.

plus prodotto



sistema di finitura: **Q1 - Q2**



resistente alle sollecitazioni



tempo di lavorazione: 45 minuti



facilmente lavorabile

RASABEN® P45 CARTONGESSO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-01-2024
pagina 2 di 3

■ Impieghi:

riempimento e finitura dei giunti tra le lastre di cartongesso. Per una perfetta copertura del giunto si consiglia l'utilizzo dell'apposita retina.

■ Caratteristiche tecniche:

Massa volumica della polvere:	850 kg/m ³ circa.
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm.
Acqua di impasto:	circa 55%.
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C.
Vita utile dell'impasto:	30 minuti circa a 20° C.
Tempo di presa:	45 minuti circa a 20°C.

■ Applicazione:

1) **SUPPORTO:** pulire e spolverare accuratamente la superficie da trattare.

2) **MISCELAZIONE:** mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente 1 (una) parte di acqua pulita + 2 (due) parti di RASABEN P45 fino al suo completo assorbimento, per ottenere una pasta cremosa esente da grumi.

Non utilizzare se il prodotto è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta. **Utilizzare RASABEN P45 allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.** L'uso di recipienti sporchi, con residui di materiali estranei (gesso, cemento) compromette le caratteristiche dello stucco, sia in fase di miscelazione che in essiccazione.

3) **POSA:** rasare a spatola o frattazzo in spessori di 1 (uno) mm ogni strato.

La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali; eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è completamente asciutto. Evitare di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

■ Avvertenze:

pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.

Si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

Livello di qualità (secondo norma UNI11424) Q1-Q4.

• **Q1:** riempimento di base del giunto tra le lastre in gesso rivestito e copertura degli elementi di

RASABEN® P45 CARTONGESSO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-01-2024
pagina 3 di 3

fissaggio (viti); utilizzato per le superfici con finiture semplici.

• **Q2:** riempimento di base e successiva finitura e rasatura che permette una copertura continua tra giunto e lastra, senza segni evidenti di spatola.

Fornitura:

sacchi speciali con protezione dall'umidità:

sacco da 5 kg	confezione da 4 pz.	cod. ean 803262801201 3
sacco da 10 kg	confezione da 1 pz.	cod. ean 803262801204 4

Conservazione:

il materiale, se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno, si conserva per max 16/18 mesi circa.

Legenda applicazioni

<p>LAVORAZIONE: 30 minuti circa.</p>	<p>TEMPERATURA: da +5°C a +40°C.</p>	<p>RESA: 1 kg/m² per spessori di 1 mm circa.</p>	<p>SPESSORE: 2 mm ca. per strato.</p>
<p>ESSICCAZIONE +20°C: 45 minuti circa.</p>	<p>VERNICIABILE: ad essiccazione avvenuta</p>	<p>STRUMENTI: spatola e frattazzo.</p>	<p>USO: interno.</p>

NOTE: i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.