

V40[®]

INTERNO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-01-2024
pagina 1 di 3

STUCCO IN POLVERE PER RASATURE E FINITURE



RASABEN V40 è uno stucco sapientemente calibrato, composto da gesso alabastrino superventilato selezionato, carbonato di calcio purissimo macinato fine ed additivi specifici per migliorarne l'adesione e la lavorabilità durante l'applicazione.

plus prodotto



ottima carteggiabilità



per rasature e finiture di qualità



non ritira e non crepa



extra fine

V40[®] RASABEN[®] INTERNO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-01-2024
pagina 2 di 3

■ Impieghi:

ideale per rasare spessori finissimi, per preparare supporti interni prima della verniciatura e/o dell'applicazione di decorativi in gesso e carte da parati.

Specifico per eliminare e stuccare piccole imperfezioni (fessure e crepe) presenti sulle superfici murali.

■ Caratteristiche tecniche:

Massa volumica della polvere:	850 kg/m ³ circa.
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm.
Acqua di impasto:	circa 60%.
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C.
Vita utile dell'impasto:	180 minuti circa a 20° C.
Tempo di presa:	240 minuti circa a 20°C.

■ Applicazione:

1) SUPPORTO: pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di grassi, oli, efflorescenze saline, vecchie pitture, intonaci non sufficientemente ancorati. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente la superficie con un primer aggrappante acrilico.

2) MISCELAZIONE: mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente 1 (una) parte di acqua pulita + 2 (due) parti di RASABEN V40 fino al suo completo assorbimento, per ottenere una pasta cremosa esente da grumi. Non utilizzare se il prodotto è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta.

Utilizzare RASABEN V40 allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.

L'uso di recipienti sporchi, con residui di materiali estranei (gesso, cemento) compromette le caratteristiche dello stucco, sia in fase di miscelazione che in essiccazione.

3) POSA: rasare a spatola o frattazzo in spessori di 1 (uno) mm ogni strato.

■ Avvertenze:

pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.

Si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

V40[®]

RASABEN[®]

INTERNO



scheda tecnica

rev. 01 del 01-01-2024

pagina 3 di 3

■ Fornitura:

sacchi speciali con protezione dall'umidità:

sacco da 1 kg	confezione da 24 pz.	cod. ean 803262801206 8
sacco da 5 kg	confezione da 4 pz.	cod. ean 803262801200 6
sacco da 20 kg	confezione da 1 pz.	cod. ean 803262801203 7

■ Conservazione:

il materiale, se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno, si conserva per max 16/18 mesi circa.

■ Legenda applicazioni

<p>LAVORAZIONE: 4 ore circa.</p>	<p>TEMPERATURA: da +5°C a +40°C.</p>	<p>RESA: 1 kg/m² per spessori di 1 mm circa.</p>	<p>SPESSORE: 1 mm circa per strato.</p>
<p>ESSICCAZIONE +20°C: da 2 a 6 ore.</p>	<p>VERNICIABILE: ad essiccazione avvenuta.</p>	<p>STRUMENTI: spatola e frattazzo.</p>	<p>USO: interno.</p>

■ Plus:

<p>Ottimo potere riempitivo.</p>	<p>Non screpola.</p>	<p>Facilmente carteggiabile.</p>	<p>Ottima scorrevolezza.</p>
----------------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------------------

NOTE: i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l' idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.