

RASABEN[®] B24

ESTERNO-INTERNO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-09-2024
pagina 1 di 4

PREMISCELATO DA MURATURA PER RIFACIMENTI SUPERFICI ESTERNE



RASABEN B24 è un premiscelato fibrorinforzato in polvere a base di speciali leganti, sabbie fini selezionate ed additivi che lo rendono particolarmente indicato per intonaci tradizionali a grana fine. Miscelato con acqua forma un impasto di buona scorrevolezza e praticità d'uso. **RASABEN B24** è un prodotto marcato CE secondo le norme di riferimento UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2.

plus prodotto



facilmente lavorabile



per lavori di muratura



traspirante



ideali per rinzaffi e intonaci



■ Impieghi:

realizzazione di intonaci grezzi sia in interno che in esterno. **RASABEN B24** è un prodotto da muratura per la costruzione di muri in laterizio.

■ Caratteristiche tecniche:

Aspetto:	polvere grigia
Diametro massimo dell'inerte:	1,2 mm
Densità prodotto in polvere:	1,5 kg/dm ³
Densità prodotto impastato:	1,8 kg/dm ³
Durata dell'impasto:	>1 ora
Acqua di impasto:	14 - 16 %
Consumo:	15 kg/m ³
Spessore applicabile per mano:	da 1 a 2 cm
Resistenza a flessione dopo 28 gg UNI EN1015-11:	>1,5 N/mm ²
Resistenza alla compressione dopo 28 gg UNI EN1015-11:	>5 N/mm ²
Reazione al fuoco:	Classe A1
Classificazione:	EN 998/1 Malta di tipo GP - categoria CSIII EN 998/2 Malta di tipo G - categoria M5

■ Applicazione:

1) SUPPORTO: il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, parti incoerenti o in fase di distacco. Nel caso risultasse sporco, si consiglia di procedere ad un accurato lavaggio con idropulitrice al fine di eliminare i residui polverosi che impediscono una corretta adesione.

Su superfici che presentano forti irregolarità, applicare un rinzafo con **RASABEN B24** almeno un giorno prima dell'intonacatura. Il calcestruzzo deve essere trattato con una mano di Primer di ancoraggio qualche minuto antecedente la posa dell'intonaco.

In questo caso **RASABEN B24** deve essere applicato con la tecnica del "fresco su fresco".

2) MISCELAZIONE: impastare manualmente, con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) o tramite betoniera, una (1) parte di acqua pulita con sette (7) parti di prodotto. Aggiungere la polvere **RASABEN B24** gradualmente sotto agitazione e mescolare per 5 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, quindi rimescolare leggermente.

3) POSA: applicare il prodotto così impastato con cazzuola in spessori compresi tra 1 e 2 cm.





Non applicare **RASABEN B24** in spessore superiore a 2 cm per mano. Frattazzare la superficie con frattazzo di spugna non appena il prodotto inizia a far presa. Per rivestire materiali differenti presenti su una stessa parete (ad es. laterizio e calcestruzzo o vecchie murature) è raccomandabile l'utilizzo di una rete porta intonaco in fibra di vetro (maglia 1 cm x 1 cm). Attendere circa 48-72 ore prima di procedere alla rasatura con **RASABEN F24** premiscelato di finitura.

■ Avvertenze:

il prodotto contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura di **RASABEN B24**. Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.

Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a **RASABEN B24**. Non utilizzare sacchi danneggiati od aperti. Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.

■ Pulizia attrezzi:

gli attrezzi si puliscono con acqua prima che il prodotto sia indurito completamente. Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

■ Resa:

15 kg/m³ per circa 1 cm di spessore.

■ Fornitura:

sacchi:

sacco da 5 kg

confezione da 4 pz.

cod. ean 803262801512 0

■ Conservazione:

negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo.

Il prodotto, nelle confezioni originali e nelle opportune condizioni di conservazioni, è stabile per 12 mesi circa dalla data di confezionamento riportata sull'imballo.

■ Voci di capitolato:

posa in opera di intonaci, a base di leganti idraulici, inerti selezionati (dimensione massima dell'inerte pari a 1,2 mm) ed additivi speciali.

Deve essere indicato come intonaco grezzo su supporti in laterizio e come malta da muratura per la costruzione di muri in laterizio.





Il prodotto deve essere conforme alla Norme UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2.

Il fondo deve essere perfettamente solido, compatto e privo di polvere e parti incoerenti.

■ Legenda applicazioni:

 LAVORAZIONE: 2 ore circa.	 TEMPERATURA: da +5°C a +35°C.	 RESA: 15 kg/m ² per spessori di 1 cm circa.	 SPESSORE: tra 1 e 2 cm circa per strato.
 ESSICCAZIONE +20°C: da 2 a 6 ore (secondo lo spessore).	 FINITURA: rasatura di finitura dopo 48/72 ore	 STRUMENTI: cazzuola e frattazzo.	 USO: interno ed esterno.

NOTE: i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.