

RASABEN[®] F24

ESTERNO-INTERNO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-09-2024
pagina 1 di 4

PREMISCELATO BIANCO FINE PER FINITURE SU SUPERFICI ESTERNE



RASABEN F24 è un premiscelato in polvere a base di speciali leganti idraulici ed aerei, sabbie fini selezionate ed additivi che lo rendono particolarmente indicato come rasatura a civile di intonaci tradizionali. **RASABEN F24** è un prodotto marcato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 998-1.


plus prodotto



ideale per finitura "a civile" di intonaci



per lavori di muratura



massima scorrevolezza



facilmente lavorabile





■ Impieghi:

realizzazione di rasature a civile di intonaci grezzi sia in interno che in esterno.

■ Caratteristiche tecniche:

Aspetto:	polvere fine bianca
Diametro massimo dell'inerte:	1 mm
Densità prodotto in polvere:	1,3 kg/dm ³
Densità prodotto impastato:	1,9 kg/dm ³
Durata dell'impasto:	ca. 60 minuti
Acqua di impasto:	25 - 26 %
Consumo:	1,3 kg/m ³ per 1 mm di spessore
Spessore applicabile per mano:	3 mm per strato
pH dell'impasto:	>12
Resistenza a flessione dopo 28 gg UNI EN1015-11:	1 N/mm ²
Resistenza alla compressione dopo 28 gg UNI EN1015-11:	3 N/mm ²
Classificazione:	EN 998/1 Malta di tipo GP - categoria CSII

■ Applicazione:

1) SUPPORTO: il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, parti incoerenti o in fase di distacco. Nel caso risultasse sporco, si consiglia di procedere ad un accurato lavaggio con idropulitrice.

2) MISCELAZIONE: impastare manualmente, con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) o tramite betoniera, una (1) parte di acqua pulita con quattro (4) parti di prodotto. Aggiungere la polvere **RASABEN F24** gradualmente sotto agitazione e mescolare per 5 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, quindi rimescolare leggermente.

3) POSA: applicare il prodotto così impastato con frattazzo metallico in spessore millimetrico. Non applicare **RASABEN F24** in spessore superiore a 3 mm. Frattazzare la superficie con frattazzo di spugna non appena il prodotto inizia a far presa.

■ Avvertenze:

il prodotto contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare



sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura di **RASABEN F24**. Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C. Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a **RASABEN F24**. Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento. Non usare sacchi danneggiati od aperti.

Pulizia attrezzi:

gli attrezzi si puliscono con acqua quando il prodotto è ancora fresco.
Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

Resa:

1,3 kg/m³ per circa 1 cm di spessore.

Fornitura:

sacchi:

sacco da 5 kg

confezione da 4 pz.

cod. ean 803262801520 5

Conservazione:

negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo.
Il prodotto, nelle confezioni originali e nelle opportune condizioni di conservazioni, è stabile per 12 mesi circa dalla data di confezionamento riportata sull'imballo.

Voci di capitolato:

rasatura "a civile" di intonaco grezzo, mediamente premiscelato in polvere a base di speciali leganti aerei ed idraulici, sabbie fini selezionate (dimensione massima dell'inerte pari 1 mm) ed additivi.

Il fondo deve essere perfettamente solido, compatto e privo di polvere e parti incoerenti.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
1 ora circa.



TEMPERATURA:
da +5°C a +35°C.



RESA:
1,3 kg/m² per 1 mm.



SPESSORE:
3 mm circa per strato.



RASABEN[®] F24

ESTERNO-INTERNO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-09-2024
pagina 4 di 4



ESSICCAZIONE +20°C:
da 2 a 4 ore



VERNICIABILITÀ:
finitura dopo
96/120 ore



STRUMENTI:
frattazzo.



USO:
interno ed esterno.

NOTE: i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.